

Supermax Oil Germany HD Serisi

Genel Amaçlı Tek Dereceli Yağlama Yağları



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Supermax Oil Germany HD Serisi, iyi rafine olmuş yüksek kaliteli mineral baz yağlardan formüle edilmiş genel amaçlı kullanıma uygun yağlama yağlarıdır. Çok ağır şartlar altında çalışmayan ve yağlamanın gerektiği, her türlü otomotiv ve endüstriyel uygulamalarda kullanılabilirler

AVANTAJLARI

- Sistemi korur, ömrünü uzatır, performans kaybını önler.
- Oluşan yüksek basınç sonucu sistemdeki parçalarda meydana gelebilecek aşınmayı önleyerek, iyi bir koruma sağlar.
- Depozit oluşumunu engelleyerek sistemi temiz tutar.

KARŞILADIĞI ŞARTNAMELER VE ONAYLAR

- API CC/SC

TİPİK ÖZELLİKLERİ

Viskozite Sınıfları: SAE 10 / SAE 30 / SAE 40 / SAE 50 / SAE 60 / SAE 70

Test	Birim	Analiz Metodu	İdeal Değerler					
			HD 10	HD 30	HD 40	HD 50	HD 60	HD 70
Yoğunluk, 15°C	g/cm3	ASTM D 4052	0,8745	0,8849	0,8882	0,8890	0,8890	0,8854
Viskozite, 40°C	cSt	ASTM D 445	33,54	95,66	132,2	182,6	237,0	325,9
Viskozite, 100°C	cSt	ASTM D 445	5,57	10,73	14,71	19,6	25,22	33,52
Viskozite İndeksi	°C	ASTM D 2270	103	95	110	123	135	145
Akma Noktası	°C	ATM D 92	-12	-18	-21	-24	-18	-21
Parlama Noktası	°C	ASTM D 93	202	240	238	244	246	240

DEPOLAMA BİLGİLERİ

Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, serin ve iyi havalandırılmış üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir. Ambalajlar güneş ışığına direkt olarak maruz kalmamalı ve mevsimsel hava koşullarından sakınılmalıdır. Ortam sıcaklığı 60 °C'yi geçmemelidir.

Supermax Oil Germany HD Serisi

Genel Amaçlı Tek Dereceli Yağlama Yağları



RAF ÖMRÜ

Uygun depolama şartları altında ürünlerin raf ömrü maksimum 2 yıldır.

SAĞLIK VE GÜVENLİK

Supermax Oil Germany HD serisi; "Malzeme Güvenlik Bilgi Formları"nda belirtilen tavsiyeler doğrultusunda ve uygun yerlerde kullanıldığında insan sağlığı üzerinde herhangi bir zararlı etki bırakmaz. "Malzeme Güvenlik Bilgi Formları" talep durumunda firma yetkilisi tarafından sağlanabilir.

Kullanılmış ürünleri bertaraf ederken yürürlükte bulunan yasalar ve yönetmeliklere uyulmalı ve imha esnasında ürünün kimyasal ve fiziksel özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır.